



FDV – DOKUMENTASJON

RoofMax Extra RoofMax 50 RoofMax 30

1. PRODUKT BESKRIVELSE

- RoofMax Extra, 50 og 30 er sterke, stive steinullplater produsert med Krimpact teknologi som gir høy kompresjonsstyrke.
- Produktene har blitt utviklet for termisk isolasjon av flate tak under membraner. Isolasjonen må forbli tørr og er kun egnet for å gå på i forbindelse med vedlikeholdsarbeider.
- Produktene er ubrennbare i klasse A1 (Euroclass A1) ifølge EN – ISO 13501-1
- Kompresjonsstyrken er henholdsvis 80, 50 og 30 kPa
- Deklarert varmekonduktivitet λ_d for RoofMax Extra er 0,039 W/mK og 0,037 W/mK for RoofMax 50 og 30
- Knauf Insulations kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001, ISO14001, ISO 16000 and OHSAS 18001

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Produktene skal kun benyttes i tørre konstruksjoner.
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ved montering og riving:
 - Rengjøring skal skje med minst mulig støvavgivelse, for eksempel ved støvsuging.
 - Hvis feiing ikke kan unngås, bør gulvet først fuktes med vann.
 - Ikke blås med trykkluft.
 - Unngå unødvendig håndtering av uemballert produkt.
- Tilskjæring: ikke bruk motordrevne verktøy. Produktene kan lett kuttes med kniv eller tilsvarende utstyr.
- Mineralull endres ikke ved normal bruk.
- Etter fjerning av pallehette og pall må produktene lagres på et tørt sted
- Produktene leveres pakket i polyetylen folie og på pall

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Ingen rutiner



3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Produktene er ikke eksotoksiske i forbindelse med luft, vann eller jord ved nedbryting. Inert uorganisk produkt med varmemeherdende, inert bindemiddel basert på herdet fenol formaldehyd harpiks 0 til 10 % og mindre enn 1 % organisk karbon som kan vaskes ut ved deponering. Steinull er **ikke** klassifisert som farlig avfall.

4. HELSE MILJØ OG SIKKERHET

Den mekaniske effekt av fibre i kontakt med huden kan forårsake forbigående kløe.

Mineralull fibre kan irritere øyne, hud og luftveier. I lukkede rom anbefales bruk av ansiktsmaske. Dessuten anbefales bruk av hansker og vernebriller ved arbeid over hodehøyde. Dekk eksponert hud. Etter kontakt vaskes hendene med såpe og vann.



<http://www.knaufinsulation.com/comfort-and-handling>

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad, Produktdatablad, informasjon på produktemballasjen og relevante publikasjoner fra Arbeidstilsynet.

TEKNISK RÅDGIVNING

Knauf Insulation GmbH
Parkring 15-17
85748 Garching b. München, Germany
phone: +49 89 800 74 66-0
Email: technical.solutions@knaufinsulation.com

LOKAL KONTAKT

Knauf Insulation AS
Box 184
40123 Göteborg, Sverige
phone: 800 40 640
Email: info.no@knaufinsulation.com

For ytterligere informasjon www.knaufinsulation.no